

دراسة أهم الخصائص الفيزيوكيميائية لأكسيد الكوبالت (Co_3O_4)

المُحضر بطريقة التكلّيس الحراري

فاطمة محمود، د. مضر العكلة، د. هاني زيدان

قسم الكيمياء التطبيقية، كلية العلوم، إدلب

الملخص

حُضر في هذا البحث ثلاث عينات من أكسيد الكوبالت إذ حُضرت العينات انطلاقاً من نترات الكوبالت مصدراً لها وضُبطت PH العينات عند $\text{PH}=9.5$ ، ثم جُففت عند الدرجة 120°C ، وكُلست العينات المحضرة عند درجات الحرارة $400, 500, 600^\circ\text{C}$. حُدِّت الأطوار البلورية المتشكلة في العينات المكلسة عند درجات الحرارة $400, 500, 600^\circ\text{C}$ إذ أظهرت وجود الطور البلوري Co_3O_4 في جميع العينات المحضرة وبنسب مختلفة. كما أظهرت أطياف الأشعة تحت الحمراء IR حزمًا مميزة وواضحة للحركة الاهتزازية للرابطة (Co (III)-O) التي تُعد دليلاً واضحاً على تشكل أكسيد الكوبالت الثلاثي. وبيّنت أطياف FT-IR للبيريدين الممتز على العينات المكلسة عند درجات الحرارة $500, 600^\circ\text{C}$ وجود مراكز لويس وبراونشتد الحمضية. وحُدِّت خصائص البنية النسيجية لجميع العينات بتحليل بيانات امتزاز النتروجين عند الدرجة 77°K ، وكانت منحنيات الامتزاز للعينات المكلسة من النوع (IV) إذ أبدت أنشودة تخلفيه ما يدل على حدوث تكاثف شعري في المسام الانتقالية. وأبدت المساحة السطحية النوعية نهاية عظمى للعيينة المكلسة عند درجة الحرارة 500°C ، بمساحة سطحية $4.837(\text{m}^2/\text{g})$ ، وكما بيّنت حسابات نصف القطر r_a أن العينات تحوي مساماً انتقالية (ميزو).

الكلمات المفتاحية:

ترسيب مشترك، الحموضة، أكسيد الكوبالت (Co_3O_4)، الامتزاز، انعراج الأشعة السينية (XRD)، الأشعة تحت الحمراء (IR).

Study of the Most Important Physicochemical Properties of Cobalt Oxide (Co₃O₄) Prepared by Thermal Calcination Method

Fatima Mahmoud, Dr. Mudar Al Okleh, Dr. Hani Zidane

Idlib University, Faculty of Science, Department of Chemistry

Abstract

In this research, three samples of cobalt oxide were prepared, where the samples were prepared from cobalt nitrate as their source, and the samples were controlled at PH=9.5, then dried at 120 °C, and the samples prepared at temperatures were calcined at 400,500,600°C.

The crystal phases formed in calcined samples were determined at temperatures of 400,500,600 °C and showed the presence of the crystal phase Co₃O₄ in all the samples prepared in different proportions. IR spectra also showed distinct and clear beams of the vibrational motion of the bond (Co (III)-O), which is a clear indication of the formation of cobalt (III) oxide. FT-IR spectra of pyridine adsorbed on calcined samples at 500,600 °C showed the presence of Lewis and Brownstead acid centers.

The histological structure characteristics of all samples were determined by analyzing nitrogen adsorption data at 77 k, and the adsorption curves of calcined samples were type (IV) where they showed a loop of retardation indicating capillary condensation in the transition pores. The specific surface area showed a maximum end of the calcined sample at 500°C with a surface area of 4.837 (m²/g), and radius calculations showed that the samples contained transition pores (meso).

Keywords:

Co-sedimentation, acidity, Cobalt Oxide (Co₃O₄), Adsorption, X-Ray Diffraction (XRD), Infrared Spectroscopy (IR).

1. المقدمة

Introduction

اهتم الباحثون في الوقت الحاضر بإيجاد خواص جديدة تزيد من فعالية الوسائط، ودراسة تأثير ذلك على خواصها البنيوية والحفزية، وذلك عن طريق إضافة أكاسيد معدنية أو تشكيل جمل هجينة نانومترية أو إضافة معادن تحسن من الخاصة المرجوة، التي تؤثر بشكل كبير في سرعة التفاعلات الكيميائية وآليتها، فتخفف من تكاليف الإنتاج للصناعات الكيميائية وتوجيه التفاعلات في الاتجاه المرغوب والمطلوب [1].

يُعد مُحفز أكسيد الكوبالت بديلاً جذاباً للمعادن النبيلة نظراً لنشاطه العالي، إذ إن أكسيد الكوبالت هو أكسيد فلز انتقالي فريد من نوعه ويوجد العديد من التطبيقات بسبب خصائصه الممتازة في مجالات مختلفة، إذ يستعمل أكسيد الكوبالت في الأقطاب الكهربائية لأنظمة تخزين الطاقة، والمكثفات وأجهزة المقاومة المغناطيسية والتحفيز، لذلك فإن الدراسة الحالية تدرس تصنيع أكسيد الكوبالت الثلاثي (Co_3O_4).

إن أحد الدوافع الأساسية للبحث في الحفز هو استخدام مواد منخفضة التكلفة ومتوفرة على الأرض يمكنها تلبية احتياجات التوسع للتكنولوجيات ذات الصلة، فإن المحفزات القائمة على الكوبالت جزء لا غنى عنه في جميع مجالات التحفيز تقريباً، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها بدائل منخفضة التكلفة للمحفزات القائمة على المعادن الثمينة، في سياق تطبيقات الطاقة والبيئة تُستعمل المحفزات القائمة على أكسيد الكوبالت في تفاعلات التحلل المائي للهيدريدات الكيميائية، وعمليات الأكسدة المتقدمة ($\text{Advanced Oxidation Processes (AOPS)}$) ، كما يستعمل أكسيد الكوبالت الثلاثي في أكسدة أحادي أكسيد الكربون الذي يُعد غازاً ضاراً إلى ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) [2]. ويُستعمل أيضاً لتحلل المركبات العضوية المتطايرة [3]. كما أن حفاز أكسيد الكوبالت (Co_3O_4) المدعوم بأكسيد تانتالات الصوديوم (NaTaO_3) يُستعمل في أكسدة P-Xylene في الطور السائل إلى P-methyl benzyl alcohol [4]. كما يُستعمل في الأكسدة الكلية المحفزة بشكل غير متجانس للمركبات العضوية المتطايرة

مثل الألكانات الخفيفة البروبان والإيثان والميثان إذ إن التخلص من المركبات العضوية المتطايرة قضية مهمة نظراً لآثارها الخطيرة في البيئة [5].

من المعروف أن خصائص أكسيد الكوبالت مثل الطور والشكل تؤثر على خصائص الأكسدة والاختزال التي تعد مهمة لتفاعل المحفز في تفاعلات الأكسدة والهدرجة المختلفة [6]، درس Fabian وزملاؤه تأثير الرقم الهيدروجيني PH على خواص أكسيد الكوبالت (Co_3O_4)، وتوصلوا إلى أن تبلور الأكسيد زاد مع زيادة الرقم الهيدروجيني، إذ رسب Fabian وزملاؤه أغشية رقيقة من أكسيد الكوبالت (Co_3O_4) على ركائز زجاجية باستعمال طريقة الترسيب الكيميائي في حمام قلوي عند درجة الحرارة 80°C مع الحفاظ على قيمة الرقم الهيدروجيني 10، ثم رفعوا قيمة الرقم الهيدروجيني ولاحظوا التغير في خواص أكسيد الكوبالت [7].

درس ويكن فان وزملاؤه [8] محفزات أكسيد الكوبالت المعزز بالمنغنيز محفزاً معدنياً فعالاً ومستقراً للأكسدة التفضيلية لأول أكسيد الكربون (CO) إلى ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، إذ اختبروا بالبداية الأداء التحفيزي لـ Co_3O_4 بمفرده ولاحظوا الأداء التحفيزي الجيد للأكسدة (CO) عند درجات حرارة منخفضة، إذ إنه عادة ما تعمل المحفزات القائمة على Co_3O_4 عند درجات حرارة $150-200^\circ\text{C}$ ووجدوا أن تعديل Co_3O_4 مع MnO_x يمكن أن يزيد بشكل كبير من نشاط أكسيد الكوبالت ويوسع منطقة درجة حرارة التشغيل.

يوجد عدة طرق لتحضير أكسيد الكوبالت الثلاثي منها التحلل الحراري لسلالات الكوبالت، الانحلال الحراري بالرش الكيميائي عند درجات حرارة ضمن المجال $300-400^\circ\text{C}$ ، ترسيب الأبخرة الكيميائية ((Chemical Vapor Deposition (CVD) [9]، في هذا البحث صنع أكسيد الكوبالت الثلاثي (Co_3O_4) بطريقة التكلis الحراري انطلاقاً من نترات الكوبالت مصدراً لأكسيد الكوبالت $(\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$ ، والسبب الرئيس لاعتماد طريقة التكلis الحراري لتحضير أكسيد الكوبالت هو أن عملية التكلis تساعد في إزالة الشوائب التي قد تؤدي إلى تسمم المحفز، كما تساعد عملية التكلis في تأمين مرحلة التبلور، إضافة إلى هذه

الأهداف تعمل عملية التكليس على إزالة الماء المرتبط ، كما تعمل على معالجة المُحفز وتصلبه ، كما تُساعد طريقة التكليس بتوفير حل اقتصادي بالحصول على حَقَّاز محلي الصنع ويُشكل ركيزة أساسية للعديد من الصناعات كصناعة حمض الآزوت وتكسير الغازات الناتجة عن الاحتراق.

Experimental Section

2. القسم العملي

Apparatus and Tools

1.2- الأجهزة والأدوات

ميزان تحليلي حساس بدقة ± 0.001 g من شركة (DENSI , Turkey)، مقياس درجة الحموضة PH رقمي من شركة (Wincom , Taiwan) دقته 0.01، جهاز حيود الأشعة السينية من شركة (Bruker D8 advance) مع إشعاع Cu K α ومرشح من النيكل، ألمانيا) ، مقياس تساوي درجة حرارة الامتزاز-الامتصاص لـ N₂ عند الدرجة 77 °K باستعمال جهاز تحليل مساحة السطح / المسامية للنتروجين (Micromeritics , USA) Tristar II-3020، أدوات مخبرية زجاجية مختلفة، خلاط مغناطيسي من شركة (Thermomac USA)، قمع بوخنر، مرشحات ميكرونية دقتها $0.45\mu\text{m}$ ، فرن تجفيف من شركة (Mettler , Germany) ، مرمدة من شركة (Carbolite , Germany)، جهاز IR طراز (Nicolet FTIR 6700-Wattlam) إنتاج شركة Thermomac صُنع في USA، جهاز PH-mv (MW 150 USA) دقة 0.001.

Chemical

2.2- المواد الكيميائية

نترات الكوبالت المائية (Co (NO₃)₂.6H₂O) نقاوته (97%) CAS:10141-05-6، محلول الأمونيا النقي (NH₄OH) ذي التركيز (24%) CAS:1336-21-6، خلات الأمونيوم (CH₃COONa) CAS:127-09-3، أسيتونتريل (CH₃CN) CAS:75-05-8، نظامي بوتيل أمين (C₄H₁₁N) CAS:75-9-64، بيريدين (C₅H₅N) CAS:110-86-1، جميع المواد المستعملة في البحث من شركة (Merck).

Experimental Work**3. العمل التجريبي****Catalyst Preparation****1.3- تحضير الحفاز****1.1.3- تحضير محلول نترات الكوبالت
Solution**

وُزن 32 g من نترات الكوبالت المائية بدقة، وحُلَّت في أقل كمية ممكنة من الماء المنزوع الشوارد وبعد التأكد من تمام الانحلال قيسَ PH المحلول فوجد أنَّ PH=3.5.


2.1.3- تحضير هلام هيدروكسيد الكوبالت**Preparation of Cobalt Hydroxide Gel**

حُضرت ثلاث عينات من أكسيد الكوبالت عن طريق إضافة محلول نترات الكوبالت المائية، وضبط قيمة PH المحلول بإضافة محلول الأمونيا ذي التركيز 24% قطرة قطرة مع التحريك المستمر باستعمال خلاط مغناطيسي لمدة 4 hrs لضبط قيم ال PH عند 9.5 فيظهر لون المحلول أزرق مُخضرًا، الذي يدل على تشكيل هيدروكسيد الكوبالت الثنائي (Co(OH)₂) الذي يتأكسد بأكسجين الهواء على الفور إلى هيدروكسيد الكوبالت الثلاثي ذو اللون البني الداكن (Co(OH)₃)، ثم يُترك الهلام ليرقد لمدة 12 hrs، ثم تُضيف وزن 1 gr من خلات الأمونيوم NH₄CH₃COO ذي التركيز (1wt%) إلى الهلام لضمان الترسيب الجيد، وغُسل الراسب بالماء منزوع الشوارد للتخلص من شوارد النترات غير المتفاعلة، ثم جُفف الراسب عند الدرجة 120°C حتى ثبات الوزن، ثم هُرش الراسب وقُسم الراسب المُجفف إلى ثلاث كميات متساوية رُمز لها Co400, Co500, Co600 وحُفظت العينات في زجاجات مصنفة، إذ تُعبر المعادلات الكيميائية الآتية عن التفاعلات الكيميائية المتوقعة حدوثها حتى يتشكل هيدروكسيد الكوبالت [10].



Heat Treatment**3.1.3-المعالجة الحرارية**

أُخذت كميات معينة من العينات المُحضرة الجافة في جفئات بورسلانية موزونة بدقة 0.1mg، وكُلست في مرمدة تكليس عند درجات الحرارة 400,500,600°C وبمعدل تسخين 10 °C/min، وعند بلوغ درجة حرارة المعالجة المطلوبة استمر التسخين لمدة 4hrs مع ثبات درجة الحرارة، بعدئذٍ وُزنت نواتج التكليس، ووضعت في زجاجات مصنفة مغلقة بإحكام [10].

**Standard Procedures****2.3- الإجراءات القياسية****2.3-1- التحليل باستعمال جهاز انعراج الأشعة السينية (XRD)****XRD Analysis**

سُحب طيف انعراج الأشعة السينية لجميع العينات المُكلسة باستعمال جهاز من نوع Bruker D8 advance مع إشعاع Cu Kα عند طول الموجة $\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$ ومرشح من النيكل، وتوتر 30 KV وشدة تيار 30 mA. ومُسحت زاوية الانعراج 2θ في المجال 0-80°C، ثم قورنت قيم 2θ لقمة العينات مع البطاقات الدولية لمعرفة الأطوار البلورية المتشكلة [1].

2.3-2- التحليل باستخدام جهاز الأشعة تحت الحمراء IR**IR Analysis**

سُحبت طيوف الأشعة تحت الحمراء IR لجميع العينات المُكلسة، ثم حُدِدت المجموعات الوظيفية السطحية لمعرفة طبيعة الروابط المتشكلة، إذ استعملت أطياف الأشعة تحت الحمراء IR لتحديد المجموعات الوظيفية السطحية، ولمعرفة طبيعة الروابط المُتشكلة في جميع العينات المُحضرة والمجففة عند 120°C، والمُكلسة عند درجات الحرارة 400, 500, 600°C، إذ يمكن أن تُعطي أطياف IR بعض المعلومات عن المجموعات الوظيفية المحتملة والموجودة على السطح [11].

2.3-3- تحديد كمية المراكز الحامضية وقوتها

Determine the amount and Strength of Acidic Centers

حُدثت المراكز الحامضية السطحية بواسطة المعايرة الكمونية، إذ توضع كمية قدرها (0.2gr) من الأكسيد المُكلس عند الدرجة 120°C لمدة 24 hrs في 20 mL أسيتونتريل ويُحرك لمدة 3 hrs، بعدئذ يُعاير المعلق بمحلول نظامي بوتيل أمين تركيزه 0.005M والمُحضر بالأسيتونتريل بمعدل تدفق 0.1ml/min، ويُقاس تغيرات كمون المسرى بمقياس PH-mV رقمي باستعمال مسرى كالوميل قياسي، حيث تُحدد الحامضية السطحية الكلية من بلوغ الهضبة (Plateau) بوحدة mmol/g، وتُحدد قوة المراكز الحامضية السطحية من أول قراءة للـ mV [12].

2.3-4- تحديد البنية النسيجية Determination of Textural Structure

حُدثت البنية النسيجية بطريقة امتزاز النتروجين (امتزاز-مج) عند الدرجة 77°K على نواتج التكليل باستعمال جهاز امتزاز حجمي آلي، وقبل إجراء القياس فُرِغت العينات باستخدام محطة تفريغ خاصة من نوع Tristar II-3020 عند الضغط المخفف 10^{-4} torr، والتسخين عند الدرجة 200°C لمدة 6 hrs على الأقل من أجل نزع المواد الممتزة مسبقاً وتنظيف السطح [13].


4- النتائج والمناقشة Results and Discussion

1-4- طيف انعراج الأشعة السينية X-Ray Diffraction

تتميز كل مادة بإعطاء نموذج مميز عند استعمال تقنية انعراج الأشعة السينية بغض النظر فيما لو كانت هذه المادة نقية أو كانت تمثل أحد مكونات مزيج من المواد. لهذا فإن التحليل باستعمال انعراج الأشعة السينية يُعد ضرورياً لمعرفة الحالة التي توجد فيها المواد أو الحالة التي ترتبط فيها العناصر في مركب معين والأطوار الموجودة فيها. مُسح طيف انعراج الأشعة السينية للعينات المُكلسة

Co400,Co500,Co600 ضمن المجال من درجات الحرارة ($2\theta = 0-80^\circ\text{C}$) كما

هو




موضح بالشكل (1).

الشكل (1) يُبين طيف انعراج الأشعة السينية للحفازات المُكلسة عند الدرجة 400,500,600°C

يُبين الشكل (1) انعراج الأشعة السينية للعينات المحضرة في المجال $2\theta = 0-80^\circ\text{C}$ ، إذ يُبدي طيف XRD للعينة المُكلسة عند درجة الحرارة 500°C عدداً من القمم عند القيم 67, 60, 36.46, 30.3 التي تتوافق مع قرائن ميلر 400, 311, 210 من Co_3O_4 على التوالي [14]. ويُلاحظ من القمم المميزة للعينة التي تظهر عند $2\theta \sim 46^\circ$ و $2\theta \sim 67^\circ$ أنها متوافقة مع نمط بلورة السبينيل المكعبية [15]. كما يُلاحظ من طيف XRD اختلاف في شدة القمم إذ تكون أوضح ما يمكن عند الدرجة 500°C ما يدل على بداية تشكل أكسيد الكوبالت عند الدرجة 400°C ، كما يُلاحظ بدء تفكك أكسيد الكوبالت عند درجة الحرارة 600°C بسبب ضعف القمم المميزة لأكسيد الكوبالت [16].

IR Spectra Analysis

2-4- تحليل أطياف الأشعة تحت الحمراء IR



الشكل (2) يمثل أطياف IR لعينات أكسيد الكوبالت المعالجة عند درجات حرارة مختلفة


يُوضح الشكل (2) طيُوف IR للعينات المُكلسة Co400, Co500, Co600، إذ تُبدي طيُوف IR قمة واضحة عند 569cm^{-1} و 662cm^{-1} تُعزى إلى اهتزاز الامتطاط للرابطة (Co-O). أيضاً يُبدي طيف IR قمماً عند 1090cm^{-1} و 1070cm^{-1} وهي تعود لاهتزاز الانحناء المتماثل وغير المتماثل للرابطة (Co-O) ونتيجة لهذه القمم يتبين وجود أكسيد الكوبالت Co_3O_4 [10].

إنَّ القمتين عند العدد الموجي 3660cm^{-1} والقمة مع منكب عند العدد الموجي 2987cm^{-1} تعود لاهتزاز امتطاط للرابطة (O-H). كما أنَّ القمة عند العدد الموجي 1400cm^{-1} تعود لامتطاط الرابطة (Co-O-Co). و يتضح من خُلاصة أطياف IR للعينات أن أكسيد الكوبالت يملك بنية السببيل المكعبية كما هو موضح في XRD [11].

3-4- تحديد نوع المراكز الحمضية Identify the Type of Acid Centers

تحدد نوع المراكز الحمضية براونشتد ولويس على سطح حفازات الأكاسيد من أطياف IR للبيريدين الممتاز على سطح تلك الحفازات، إذ يمكن أن يمتاز البيريدين في ثلاثة أشكال مهمة هي: البيريدين المرتبط بالربط الهيدروجيني ويظهر في طيف IR بشكل حزم في المجال $(1400-1447)\text{cm}^{-1}$ وفي المجال $(1580-1600)\text{cm}^{-1}$ والبيريدين الممتاز بروابط تساندية نتيجة منح الزوج الإلكتروني لذرة النتروجين إلى مركز لويس على سطح الحفاز الذي يظهر بشكل حزم في المجال $(1447-1460)\text{cm}^{-1}$ و $(1448-1503\text{cm}^{-1})$ و $(1600-1633\text{cm}^{-1})$ أو بشكل شاردة البيريدينيوم

نتيجة امتزازها على مراكز براونشتد وتظهر بشكل قمم في المجالات (1485-1500) cm^{-1} و 1540 cm^{-1} و 1620 cm^{-1} و 1640 cm^{-1} .




الشكل (3) يبين أطياف FT-IR لامتزاز البيريدين على عينات أكسيد الكوبالت المعالجة عند درجات حرارة مختلفة

يبين الشكل (3) أطياف FTIR للبيريدين الممتز على نواتج المعالجة الحرارية عند درجات حرارة مختلفة ، إذ يلاحظ وجود قمم مميزة في جميع العينات في المجال $1400\text{-}1440\text{cm}^{-1}$ والمميزة للبيريدين الممتز بروابط هيدروجينية PH ، كذلك تبدي الأطياف قمماً عند الأطوال الموجية 1438cm^{-1} و 1482 cm^{-1} و 1498 cm^{-1} و 1577 cm^{-1} وفي المجال $1610\text{-}1626 \text{ cm}^{-1}$ التي تعود للبيريدين الممتز على مراكز لويس الحامضية[17] ، تُظهر أطياف العينات Co500,Co600 قمة امتصاص عند 1470 cm^{-1} ناتجة عن امتزاز البيريدين على مراكز براونشتد ولويس ، كما تبدي العينات قمم امتصاص واضحة عند 1490 cm^{-1} تعود إلى البيريدين الممتز على مراكز لويس ، ومنكب عند 1495cm^{-1} يعود إلى مراكز براونشتد وكذلك حزمة عند 1540 cm^{-1} تعود إلى امتزاز البيريدين على مراكز براونشتد، وكذلك تظهر حزمة امتصاص عند الطول الموجي 1638 cm^{-1} تعود إلى البيريدين الممتز على مركز

براونشتد إذ تتشكل شاردة بيريدنيوم مُمتزة، كما تُبدي الأطياف قمم امتصاص ضمن المجال $1400-1350\text{ cm}^{-1}$ تتوافق هذه القمم مع ما وجده كُلٌّ من راجا كوبال ورفاقه، ويانغ ورفاقه، وارتيـز - أسلاس ورفاقه. و نلاحظ أن الاختلاف في شدة القمم، إذ تبدي العينة Co500 نهاية عظمى بمساحة سطحية $4.837\text{ m}^2/\text{g}$ [18].

4-4- تحديد الحمضية الكلية Determination of Total Acidity

استعملت في الآونة الأخيرة المعايرة الكمونية لمعلق الحفّازات في الأسيتونتريل بمحلول قياسي من ن- بوتيل أمين في الأسيتونتريل لمعرفة كمية الحمضية السطحية الكلية، إذ يكون كمون المسرى تابعاً لكمية الأمين من أجل 1g حفّاز.



الشكل (4) يبيّن منحنيات المعايرة الكمونية باستعمال ن- بوتيل أمين في الأسيتونتريل للحفّازات المحضرة عند مختلف درجات المعالجة الحرارية.

يُعد البوتيل أمين أساساً قوياً ومن ثم فإنّه يمتاز على المراكز الحمضية مختلفة القوة، أي أنّ كمية البوتيل أمين تُعابير المراكز الحمضية براونشتد ولويس دون التفريق بنوع هذه المراكز الحمضية. إذ إنّ كلاً من المراكز المتقبلة للأزواج الإلكترونية والمانحة للبروتونات على السطح ستتفاعل مع الزوج الإلكتروني للأمين ($\equiv\text{N:}$) لتشكل رابطة تساندية. وعند إجراء المعايرة الكمونية باستعمال ن-بوتيل الأمين في الأسيتونتريل فإنّ كمون المسرى الأولي ($E_i, \text{ mV}$) يدل على المراكز الحمضية

الأعلى قوة، وأنَّ القيمة الناتجة عند بلوغ الهضبة في منحنى المعايرة تدل على كمية المراكز الحمضية الكلية التي تُحسب بوحدة mmol/g [19].

حُدِّدَت الحمضية السطحية الكلية لجميع الحفَّازات المحضَّرة، حيث يُبيِّن الشكل (4) منحنيات المعايرة الكمونية، كما يُبيِّن الجدول (1) قيم E_i . يتضح من قيم E_i الموضحة في العمود 3 من الجدول (1) أنَّ حفَّاز الكوبالت Co400 ذو مراكز حمضية ضعيفة نسبياً إذ تكون قيم E_i (mv) -53.2 ، بينما يُلاحظ أنَّ الحفَّاز Co500 و Co600 ذو مراكز حمضية قوية لأنَّ E_i تتراوح بين $4 \leq E_i \leq 91$ mV ، ويتضح من الشكل (4) أنَّ جميع المنحنيات تبدي هضبة واضحة تُمكن من حساب كمية الحمضية الكلية والمبيَّنة في العمود 4 من الجدول (1) بوحدة mmol/g [12].

الجدول (1): يبيِّن حمضية الكوبالت المعينة كمونياً بالمعايرة بنظامي بوتيل أمين في محل الأسيتونتريل



كمية المراكز الحمضية (mmol/g)	E_i (mv)	S_{BET} (m ² /g)	العينات
0.020	-49.2	2.198	Co400
0.035	73.2	4.419	Co500
0.025	9.3	3.334	Co600


إنَّ تفحُّص القيم الموضحة في الجدول (1) يوضح النقاط الرئيسة الآتية:

- 1 - يُلاحظ أنَّ الحمضية تزداد بشكل واضح عند رفع درجة المعالجة الحرارية إلى الدرجة 500°C وتتناقص عند رفع درجة المعالجة الحرارية إلى الدرجة 600°C.
- 2 - يُلاحظ أنَّ الحمضية تزداد بزيادة المساحة السطحية النوعية.

5-4 - منحنيات الامتزاز متساوية الدرجة Isotropic Adsorption Curves

أجري امتزاز النتروجين عند الدرجة 77 °k على العينات المحضرة من أكسيد الكوبالت والمعالجة حرارياً عند درجات الحرارة 400,500,600°C وذلك من الضغط النسبي 0.005 حتى 0.950 من أجل فرع الامتزاز، ثم يتبع فرع المص حتى انغلاق الأنشودة التخلفية. و يُعد امتزاز النتروجين عند الدرجة 77°K مادةً قياسية لتحديد خواص البنية النسيجية للحفازات المحضرة وأهمها المساحة السطحية النوعية والبنية المسامية ويعود ذلك لأن غاز النتروجين يُعد غازاً خاملاً ويمتلك ضغطاً إشباعياً مرتفعاً نسبياً ولا يدخل في تأثيرات خاصة مع سطح الصلب، ولا يتطلب امتزازه على سطح الصلب توجهاً محدداً [20].





الشكل (5) يبين نماذج لمنحنيات امتزاز النتروجين عند الدرجة 77°K لعينات أكسيد الكوبالت المعالجة عند درجات حرارة مختلفة

يبين الشكل (5) أن منحنيات الامتزاز للعينات من النموذج (IV) وفقاً لتصنيف سينغ ورفاقه مع وجود أنشطة تخلفيه من النمط A يدل شكلها على وجود مسام متنوعة الأشكال، تنغلق الأنشطة عند الضغوط النسبية ≥ 0.45 ويزداد تضيق الأنشطة وانغلاقها بازدياد درجة المعالجة الحرارية ليصبح عند ≥ 0.72 للعينات. إن ظهور الأنشطة التخلفية يعني حدوث تكاثف شعري للنتروجين في المسام الانتقالية (2-50nm) [21].

6-4- تحديد المساحة السطحية النوعية

Determine Specific Surface Area

خللت بيانات امتزاز النتروجين على الحفّازات المحصّرة لإيجاد قيم المساحة السطحية النوعية باستعمال طرائق BET, ورسومات α_s . أظهرت رسومات BET الخطية [22] وفقاً للعلاقة الآتية:


$$\frac{x}{v(1-x)} = \frac{1}{Vm.C} + \left(\frac{C-1}{Vm.C}\right)x \quad (1)$$

أي رسم $x/V(1-x)$ بدلالة $x = P/P_0$ ، إن العلاقة خطية في مجال الضغط النسبي 0.02-0.30 من أجل جميع العينات المعالجة عند درجات الحرارة 400°C , 500°C , 600°C ، حيث تمثل x الضغط النسبي P/P_0 و V حجم الغاز الممتز V_m سعة الطبقة الأحادية بوحدة ccSTP/g و C ثابت BET، ويبين الشكل (4) نموذجاً لرسومات BET الخطية


للعينات المدروسة، وبمعامل ارتباط $R^2 \geq 0.9990$. ومن ميل الخطوط المستقيمة، $m = (C-1)/V_m.C$ ، وتقاطعها مع المحور $x/V(1-x)$ ، يمكن حساب سعة الطبقة الأحادية V_m بوحدة ccSTP/g و C_{BET} الذي يعكس مدى تأثير المتبادل ماز/ممتز، وتحسب المساحة السطحية النوعية S_{BET} من العلاقة الآتية:

$$S(BET) = V_m \cdot A_m \cdot L \cdot 10^{-20} / 22414 = 4.37 \cdot V_m \quad (2)$$

إذ تقدر V_m بوحدة ccSTP/g وتمثل 22414 cc الحجم المولي للغاز في الشروط النظامية.



الشكل (6) يُبين رسومات BET الخطية للعينات Co400, Co500, Co600



الشكل (7) يبين رسومات $V-\alpha_s$ لامتزاز النتروجين عند الدرجة 77°K لجميع العينات المحضرة

يبين الشكل (7) رسومات $V-\alpha_s$ لجميع العينات المحضرة، إذ إنّ طريقة $V-\alpha_s$ تعتمد على رسم V بدلالة α_s ، فينتج خط مستقيم ميله d_v/d_α وبضربه بالثابت المناسب وفق العلاقة (3) نحصل على السطح النوعي S_α بوحدة m^2/g .

$$S_\alpha(\text{m}^2/\text{g}) = 2.87 d_v/d_\alpha \quad (3)$$

تمتاز طريقة $V-\alpha_s$ بكشف نوعية المسامية في العينة المدروسة من ملاحظة الانحراف عن الخطية في رسومات $V-\alpha_s$ ، إذ أبدت منحنيات العينات المكلسة عند درجات الحرارة $400, 500, 600^\circ\text{C}$ الموضحة في الشكل (7) انحرافاً عن الخطية نحو الأعلى ما يوضح أنّ المسامية فيها من النوع ميزو. ويُلاحظ من قيم المساحات السطحية النوعية المحسوبة بالطريقتين BET و α_s في الجدول (2) التطابق التام بين S_α و S_{BET} وهذا يدل على الاختيار المناسب للعينات الشاهدة وكذلك على التكافؤ التام بينها في حالة الحفّازات ذات المسام الانتقالية. كما توضح هذه القيم أنّ المساحة السطحية النوعية تتأثر بشكل كبير بدرجة المعالجة الحرارية، إذ يلاحظ أنّ قيم المساحة السطحية النوعية تُبدي قيمة عظمى عند درجة حرارة التكليس 500°C

(4.837 m²/g) وتتناقص بالتدرج مع ارتفاع درجة المعالجة الحرارية، ويلاحظ انخفاض في المساحة السطحية النوعية عند الدرجة 600°C يُعزى انخفاض المساحة السطحية النوعية عند رفع درجة حرارة المعالجة إلى 600°C بالنسبة لحفازات أكسيد الكوبالت إلى ازدياد التلبد الحراري والتبلور [7]. كما يُلاحظ من تطابق قيم S_{α} و S_{BET} أن الطريقتين متكافئتان ويمكن استخدامهما بدقة لتحديد المساحة السطحية النوعية من بيانات امتزاز النتروجين عندما تكون المواد المازة ذات مسامية انتقالية ودقيقة [23].

4-7- تحديد المسامية Determine Porosity

حُدثت البنية النسيجية لحفاز أكسيد الكوبالت، إذ حُدثت الحمضية السطحية الكلية وحُدث حجم المسام الانتقائية من العلاقة:

$$V_{\text{meso}}(\text{ml/g}) = V_P - V_{0.1} \quad (4)$$

$$V_P = V(\text{gas}) \times 1.547 \times 10^{-3} \text{ cm}^3 \quad (5)$$

إن V_P تُعبر عن الحجم الممتز عند الضغط النسبي 0.95 مضروباً بالثابت 1.547×10^{-3} ، وذلك على أن جميع المسام تكون قد امتلأت تماماً عند هذا الضغط النسبي بالمادة الممتزة بشكلها السائل، أما $V_{0.1}$ تُعبر عن الحجم الممتز عند الضغط النسبي 0.1، كما حُدثت أنصاف أقطار المسام المتوسطة r_a للعينات المكلسة عند درجات الحرارة 400, 500, 600 °C بواسطة العلاقة:

$$r_a (\text{nm}) = 2000 V_P / S_{BET} \quad (6)$$

يُبين العمود 5 من الجدول (2) قيم حجم المسام الكلي V_P للحفازات المحضرة والمحسوبة من الحجم الممتز عند الضغط النسبي 0.95 والمحول إلى شكله السائل، وتزداد قيم V_P عند المعالجة الحرارية عند الدرجة 500°C وذلك بسبب خروج الماء الممتز كيميائياً وتحول الهلامات الهيدروكسيلية إلى أكسيد هيدروكسيد أو أكسيد ما يؤدي إلى انفتاح المسام، وتزداد أنصاف الأقطار المتوسطة r_a والموضحة في العمود 8 من الجدول (2)، للحفازات بالتدرج مع ارتفاع درجة التكلis إلى 500°C الذي يعود إلى التوسع التدريجي في المسام الانتقالية. وتقع قيم r_a للعينات المكلسة

عند درجات الحرارة $400, 500, 600^{\circ}\text{C}$ في مجال المسام الانتقالية أي أنها من النوع (ميزو) [24].

الجدول (2): يبين خواص البنية النسيجية للعينات المحضرة الناتجة من تحليل بيانات امتزاز النتروجين عند الدرجة 77°K

العينات	C_{BET}	S_{BET} (m^2/g)	S_a (m^2/g)	V_P (ml/g)	$\text{V}_{0.1}$ (ml/g)	$\text{V}(\text{meso})$	$r(\text{nm})$
Co400	94.150	2.198	2.205	0.0038	0.0007	0.0031	3.457
Co500	-581.64	4.419	4.837	0.0185	0.0018	0.0167	8.372
Co600	291.222	3.334	3.487	0.0064	0.0012	0.0052	3.839

Conclusion

5- الخلاصة

حُضر أكسيد الكوبالت (Co_3O_4)، ودُرست بعض خواصه الفيزيوكيميائية، وعُرفت منحنيات امتزاز النتروجين عند الدرجة 77°K للعينات المحضرة أنها جميعاً من النموذج (IV) مع وجود أنشودة تخلقية تدل على حدوث تكاثف شعري في المسام الانتقالية، أثبت أن علاقة BET تتحقق في مجال الضغط النسبي $X = 0.04-0.30$ بشكل جيد وخطي، إذ إن معامل الارتباط R^2 ضمن المجال (≥ 0.990) في العينات المحضرة، كما أبدت منحنيات $V-\alpha_s$ انحرافاً عن الخطية نحو الأعلى من أجل جميع العينات المحضرة مما يؤكد أن المسامية فيها من النوع ميزو التي يحدث فيها تكاثف شعري، ولوحظ أن المساحة السطحية النوعية تتعلق بشكل كبير بدرجة المعالجة الحرارية، إذ تكون عظمى عند الدرجة 500°C .

كما يتضح أن V_P و V_{meso} تكون عظمى للينة المحضرة عند 500°C ولوحظ التطابق التام بين S_a و S_{BET} من أجل جميع العينات المحضرة.

References

6- المراجع

- [1] D. D. M. Prabakaran, K. Sadaiyandi, M. Mahendran, and S. Sagadevan, "Precipitation method and characterization of cobalt oxide nanoparticles," *Appl. Phys. A*, vol. 123, pp. 1–6, 2017.
- [2] S. Dey and G. C. Dhal, "The catalytic activity of cobalt

- nanoparticles for low-temperature oxidation of carbon monoxide,” *Mater. Today Chem.*, vol. 14, p. 100198, 2019.
- [3] X. Chen *et al.*, “Recent advance on cobalt-based oxide catalyst for the catalytic removal of volatile organic compounds: a review,” *Resour. Chem. Mater.*, vol. 1, no. 1, pp. 27–46, 2022.
- [4] J. Wang, T. Hara, and N. Ichikuni, “Preparation of Cobalt Catalyst Supported on Perovskite-type Oxide and Application in Liquid Phase Selective Oxidation Reaction,” *Chem. Lett.*, p. upae061, 2024.
- [5] R. Sanchis *et al.*, “Highly active Co₃O₄-based catalysts for total oxidation of light C₁–C₃ alkanes prepared by a simple soft chemistry method: effect of the heat-treatment temperature and mixture of alkanes,” *Materials (Basel)*, vol. 14, no. 23, p. 7120, 2021.
- [6] Y. Sun, Y. Gao, Y. Wu, H. Shan, G. Wang, and C. Li, “Effect of sulfate addition on the performance of Co/Al₂O₃ catalysts in catalytic dehydrogenation of propane,” *Catal. Commun.*, vol. 60, pp. 42–45, 2015.
- [7] S. Haq *et al.*, “Variation in the crystallinity of cobalt oxide nanoparticles with increasing annealing temperature and pH,” *Dig. J. Nanomater. Biostructures*, vol. 18, no. 3, 2023.
- [8] Q. Zhang, X. Liu, W. Fan, and Y. Wang, “Manganese-promoted cobalt oxide as efficient and stable non-noble metal catalyst for preferential oxidation of CO in H₂ stream,” *Appl. Catal. B Environ.*, vol. 102, no. 1–2, pp. 207–214, 2011.
- [9] G. A. H. Mekhemer, A. I. M. Rabee, C. B. A. Gaid, and M. I. Zaki, “Cobalt oxide-catalyzed CO oxidation under steady-state conditions: Influence of the metal oxidation state,” *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.*, vol. 663, p. 130992, 2023.
- [10] S. L. Sharifi, H. R. Shakur, A. Mirzaei, and M. H. Hosseini, “Characterization of cobalt oxide Co₃O₄ nanoparticles prepared by various methods: effect of calcination temperatures on size, dimension and catalytic decomposition of hydrogen peroxide,” *Int. J. Nanosci. Nanotechnol.*, vol. 9, no. 1, pp. 51–58, 2013.

- [11] E. A. A. Aboelazm, G. A. M. Ali, and K. F. Chong, "Cobalt oxide supercapacitor electrode recovered from spent lithium-ion battery," *Chem Adv Mater*, vol. 3, no. 4, pp. 67–73, 2018.
- [12] W. Wang *et al.*, "Fe doped aluminoborate PKU-1 catalysts for the ketalization of glycerol to solketal: Unveiling the effects of iron composition and boron," *Chinese Chem. Lett.*, vol. 33, no. 3, pp. 1346–1352, 2022.
- [13] R. García, L. Peralta, C. Segura, C. Sepúlveda, I. T. Ghampson, and N. Escalona, "Study of the catalytic conversion and adsorption of abietic acid on activated carbon: effect of surface acidity," *J. Chil. Chem. Soc.*, vol. 61, no. 4, pp. 3239–3245, 2016.
- [14] C. H. Jadhav, K. B. Pisal, A. R. Chavan, S. M. Patil, P. B. Patil, and P. K. Pagare, "Electrochemical supercapacitive performance study of spray pyrolyzed cobalt oxide film," *Mater. Today Proc.*, vol. 43, pp. 2742–2746, 2021.
- [15] N. Matinise, N. Mayedwa, X. G. Fuku, N. Mongwaketsi, and M. Maaza, "Green synthesis of cobalt (II, III) oxide nanoparticles using Moringa Oleifera natural extract as high electrochemical electrode for supercapacitors," in *AIP Conference Proceedings*, AIP Publishing, 2018.
- [16] M. Hafeez *et al.*, "Green synthesis of cobalt oxide nanoparticles for potential biological applications," *Mater. Res. Express*, vol. 7, no. 2, p. 25019, 2020.
- [17] H. S. Oliveira *et al.*, "Nanostructured vanadium-doped iron oxide: catalytic oxidation of methylene blue dye," *New J. Chem.*, vol. 39, no. 4, pp. 3051–3058, 2015.
- [18] B. D. Bankar, K. Ravi, S. Subramanian, and A. V Biradar, "Niobium oxide supported on cubic spinel cobalt oxide as an efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of imines via dehydrogenative coupling of amines and alcohols," *Catal. Letters*, vol. 152, no. 12, pp. 3733–3746, 2022.
- [19] M. Deebea and W. K. Hall, "The measurement of catalyst acidity II: Chemisorption studies," *Zeitschrift für Phys. Chemie*, vol. 144, no. 144, pp. 85–103, 1985, doi: 10.1524/zpch.1985.144.144.085.

- [20] M. M. Hussain, M. M. Rahman, A. M. Asiri, and M. R. Awual, "Non-enzymatic simultaneous detection of L-glutamic acid and uric acid using mesoporous Co₃O₄ nanosheets," *RSC Adv.*, vol. 6, no. 84, pp. 80511–80521, 2016.
- [21] M. Thommes *et al.*, "Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report)," *Pure Appl. Chem.*, vol. 87, no. 9–10, pp. 1051–1069, 2015.
- [22] M. H. Peyrovi and M. Abolhassanzadeh Parizi, "The Modification of the BET Surface Area by Considering the Excluded Area of Adsorbed Molecules," *Phys. Chem. Res.*, vol. 10, no. 2, pp. 173–177, 2022.
- [23] J. Villarroel-Rocha, D. Barrera, A. A. G. Blanco, M. E. R. Jalil, and K. Sapag, "Importance of the α s-plot method in the characterization of nanoporous materials," *Adsorpt. Sci. Technol.*, vol. 31, no. 2–3, pp. 165–183, 2013.
- [24] J. C. Groen, L. A. A. Peffer, and J. Pérez-Ramírez, "Pore size determination in modified micro-and mesoporous materials. Pitfalls and limitations in gas adsorption data analysis," *Microporous mesoporous Mater.*, vol. 60, no. 1–3, pp. 1–17, 2003.