

دراسة بعض الخواص الفيزيوكيميائية لجملة الأكسيد المشترك

ألومينا/موليبدينا

احمد بكار, مضر العكلة*

قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة حلب الحرة

*طالب دراسات عليا (دكتوراه)

الملخص

درست التأثيرات الحرارية في العينات الأصلية للجملة ألومينا/موليبدينا والمحضرة بالمزج الميكانيكي، باستخدام التحليل الحراري التفاضلي والتحليل الوزني الحراري TG-DTA، حيث أظهر التحليل وجود عدة قمم ماصة للحرارة تعود إلى انصهار الموليبيدينا وموليبيدات الألمنيوم، $Al_2(MoO_4)_3$ ، كما ظهرت بعض القمم الناشئة للحرارة. كما تم تحديد الأطوار البلورية المتشكلة في العينات المكلسة عند الدرجة $800^\circ C$ من تحليل أطياف انعراج الأشعة السينية XRD، حيث أظهر التحليل خطوط انعراج مميزة لـ Al_2O_3 و η و β و θ في الأكسيد النقي، في حين أبدت أطياف انعراج الأشعة السينية لباقي العينات خطوط جديدة توافق تشكل طور جديد من موليبيدات الألمنيوم، $Al_2(MoO_4)_3$.

أظهرت أطياف الأشعة تحت الحمراء IR حزمًا مميزة للحركات الاهتزازية للزمر الوظيفية $Mo^{VI}=O$ الطرفية و $Mo-O-Mo$ الجسرية وبعض الزمر الأخرى. أوضحت أطياف IR للبيريدين الممتز على العينات المكلسة عند الدرجة $650^\circ C$ وجود مراكز لويس وبراونشتد الحمضية.

1- مقدمة:

تتمتع أكاسيد المعادن الانتقالية النقية أو المحملة على بعض الأكاسيد أو في الأكاسيد المشتركة بأهمية صناعية كبيرة وخاصة في التفاعلات الحفزية غير المتجانسة التي تقوم على تفاعلات حمض-أساس وتفاعلات الأكسدة والإرجاع [1].

يُعد أكسيد الموليبدن من الأكاسيد المهمة نظراً لفعالته العالية في تفاعلات نزع الهيدروجين من الألكانات [2]، وحيث أنه يستطيع تنشيط الروابط C-H وتحفيز الأكسدة الجزئية وتكمن فعاليته الحفزية العالية في حالات الأكسدة المختلفة التي يمكن أن يتواجد فيها الموليبدن (+4, +5, +6) والقدرة على تغيير ترتيب ذرات الأوكسجين [3]، حيث يلعب اختلاف ترتيب ذرات الأوكسجين على سطح الموليبدينا دوراً أساسياً في تفاعلات الأكسدة الحفزية.

عند تحميل الموليبدينا 16wt% على الحامل $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ بطريقة التشريب الرطب باستعمال محلول هبتا موليبدات الأمونيوم $[(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}\cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ ثم التجفيف عند الدرجة 110°C ليلة كاملة والتكليس عند الدرجة 550°C لمدة ست ساعات، وجد أن الموليبدينا تنتشر بنعومة على سطح الألومينا [4-5]، وعند دراسة pH التحميل عند القيمتين $\text{pH}=6$ و $\text{pH}=10$ وجد أن سعة انتشار MoO_3 على سطح $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ لم تتغير، بينما سعة انتشار الموليبدات فتكون أقل عند $\text{pH}=6$ [6].

عند تحضير الحفاز $20\text{wt}\%\text{MoO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ بطريقة تحميل $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ بمحلول هبتا موليبدات الأمونيوم والتكليس عند الدرجة 650°C وجد أن المساحة السطحية للحفاز تبلغ $124\text{m}^2/\text{g}$ ، وبينت أطباق XRD وجود $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ وقم ضعيفة لموليبدات الألمنيوم ويعزى ضعف هذه القمم إلى أن معظم الموليبدينا ينتشر على سطح الألومينا بشكل أنواع MoO_x وجزء صغير فقط يتفاعل مع Al_2O_3 لتشكيل بلورات موليبدات الألمنيوم [7].

أثبتت الدراسة [8] التي تمت على الحفاز ألومينا/موليبدينا المحضر بمعالجة كتلة معلومة من مسحوق الألومينا الصلب المنعم مع كمية ثابتة من هبتا موليبدات الأمونيوم المذابة في أقل كمية من الماء المقطر لتعطي قواماً عجينياً، وبحيث يكون التركيب المولي 0.2 للموليبدينا في الجملة المدروسة، ثم جففت العجينة عند الدرجة 120°C وبعدئذ كلست لمدة خمس ساعات في الهواء عند الدرجات $(300, 500, 750, 1000)^\circ\text{C}$ ، بينت أطباق XRD للعينة المكلسة عند الدرجة 300°C وجود الطور الرئيسي AlOOH و MoO_3 بكمية قليلة، في حين تبين أن العينات المكلسة عند الدرجة 500°C تحوي على الطور البلوري MoO_3 و $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ضعيف التبلور جداً،

أما عند الدرجة 750°C فإنها تحوي الأطوار $\text{Al}_2(\text{MoO}_4)_3$ و $\kappa\text{-Al}_2\text{O}_3$ ، أما عند الدرجة 1000°C فيوجد الطور البلوري $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ مع تشكل محلول صلب $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MoO}_3$. تكون المساحة السطحية وحجم المسام الكلي أعظمياً عند الدرجة 500°C حيث يكون $S_{\text{BET}}=133 \text{ m}^2/\text{g}$ و $V_P=0.172 \text{ ml/g}$ على التوالي والتي تتناقص بشكل حاد إلى $16 \text{ m}^2/\text{g}$ و 0.020 ml/g عند الدرجة 750°C .

بينت دراسة امتزاز البيريدين على $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ [9] بأن سطح $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ يحوي فقط مواقع لويس الحمضية على الرغم من وجود بعض الأدلة على وجود حمضية براونشتد إلا أنها ليست قوية بشكل كاف لبرتنة البيريدين [10].

بينت الدراسة الطيفية لامتناز البيريدين على الحفازات ألومينا/موليبدينا وجود قمة عند 1448cm^{-1} تعود إلى مراكز لويس الحمضية، وقمة عند 1493cm^{-1} تعود إلى مراكز براونشتد ولويس الحمضية معاً، أما القمم عند 1577cm^{-1} و 1598 و 1616 فتعود إلى مراكز لويس الحمضية ولم تلاحظ أي قمة عند 1540cm^{-1} المميزة لمراكز براونشتد [11]، تعود مراكز لويس الحمضية الجديدة الناشئة بعد تحميل الموليبيدينا إلى وجود شوارد Mo^{4+} ، وبالتالي فإن إرجاع Mo^{6+} إلى Mo^{4+} ينقص حمضية براونشتد [9].

قام هيراكوليس [12] بدراسة تأثير الحامل في الحفازات ألومينا/موليبدينا على تفاعل نزع الهيدروجين المؤكسد من الايتان، وأثبتت النتائج أن الألومينا الحاملة تسهم في الأكسدة الرئيسية ونزع الهيدروجين المؤكسد من الايتان لتحويله إلى CO_x وفحم الكوك على التوالي، والذي يتم على مجموعات OH - ومراكز $\text{Al}^{3+}\text{-O}^{2-}$ الحمضية، وعلى العكس من ذلك فإن تشكيل الايتلين يبدو مقروناً بوجود مواقع أكسدة-إرجاع على أنواع MoO_x والتي تكون غير فعالة في أكسدة الأولفين إلى CO_x .

اختبر [13] حركية الاحتراق الحفزي لسخام الديزل على الحفاز $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MoO}_3$ (15wt%) وحفازات أخرى مثل أكاسيد الرصاص والكوبالت والفاناديوم والنحاس وغيرها بتقنية التحليل الوزني الحراري عند درجات حرارة وتراكيز مختلفة لسخام الديزل، فوجدوا أن الاحتراق حركياً يكون من المرتبة الأولى وبطاقة تنشيطية

تراوحت بين $(139-163)\text{kJ/mol}$ ، فكان أكسيد الموليبدن الأفضل من بين جميع الحفازات المستخدمة حيث يعطي درجات حرارة احتراق منخفضة حوالي 500°C وانتقائية أعلى لـ CO_2 ، كما يقلل أيضاً من انتشار CO إلى الحد الأدنى، حيث تعزى فعالية حفازات الموليبدن إلى سهولة انتقالها إلى المرحلة الفعالة.

وحدد في بحث سابق خواص البنية النسيجية للجملة $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MoO}_3$ ذات النسب المختلفة من $(0-30)\text{wt}\%\text{MoO}_3$ والمحضرة بمزج هلام الألومينا مع كمية مناسبة من هبتا موليبدات الأمونيوم عند $\text{pH}=7$ والتكليس عند الدرجات $400-800^\circ\text{C}$ وذلك من تحليل بيانات امتزاز النتروجين عند الدرجة 77K . ووجد أن المساحة السطحية النوعية وحجم المسام الكلي يكون أعظمياً عند الدرجة 650°C للألومينا والعينات الحاوية على MoO_3 $<20\text{wt}\%$ وعند الدرجة 550°C للعينات الحاوية على MoO_3 $\geq 20\text{wt}\%$. تحوي الحفازات المحضرة على مسامية انتقالية ودقيقة للعينات الحاوية على MoO_3 $\leq 20\text{wt}\%$ وعلى مسامية انتقالية للعينات الحاوية على MoO_3 $>20\text{wt}\%$ [14].

2- هدف البحث وأهميته:

انصب الاهتمام في الفترة الأخيرة على تطوير حفازات الأكاسيد المشتركة والمحملة لاستخداماتها الواسعة في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية من أجل كثير من التفاعلات الحفزية.

أُجريت في دراسة سابقة [14] تحضير جملة $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MoO}_3$ بمزج هلام الألومينا مع محلول هبتا موليبدات الأمونيوم عند $\text{pH}=6$ بنسب مختلفة ودرسنا خواص البنية النسيجية وتغيراتها مع نسبة المكونات ودرجة المعالجة الحرارية، قمنا في هذا البحث بدراسة التأثيرات الحرارية الحادثة في العينات الأصلية باستخدام التحليل الحراري التفاضلي والتحليل الوزني الحراري TG-DTA ، وكذلك تحديد الأطوار البلورية المتشكلة نتيجة المعالجة الحرارية من تحليل أطياف انعراج الأشعة السينية XRD ، وأخذ فكرة عن بعض الزمر الوظيفية الموجودة في الجملة من تحليل أطياف الأشعة تحت الحمراء IR ، وكذلك معرفة نوع المراكز الحمضية المتشكلة من أطياف IR للبيريدين الممتز على الحفازات المحضرة.

3- العمل التجريبي:

3-1- تحضير الحفازات:

تم تحضير الحفاز $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MoO}_3$ بطريقة Sol-gel وذلك بالمزج الميكانيكي لهلام الألومينا مع محلول مولري من هبتا موليبيدات الأمونيوم عند $\text{pH}=6$ وجففت النواتج في فرن تجفيف عند الدرجة 120°C ، كلست الجمل المحضرة عند درجات حرارة مختلفة $400,550,650,800^\circ\text{C}$. وعرضت طريقة التحضير المفصلة في بحث سابق [14].

3-2- التقنية المستخدمة:

3-2-1- التحليل الحراري التفاضلي والوزني الحراري (TG-DTA):

أنجز التحليل الحراري التفاضلي DTA والتحليل الوزني الحراري TG للعينات الأصلية في جو من الأرجون باستخدام جهاز تحليل حراري انتاج الشركة الفرنسية SETARAM من نوع LABSYSTMTG-DTA وباستخدام جفئات بلاتينية سعة $100\mu\text{l}$ وذلك بوزن $(50-70)\text{mg}$ من العينة الأصلية في الجفنة، وضبطت درجة الحرارة على الجهاز ضمن المجال $(25-1000)^\circ\text{C}$ وبمعدل تسخين $10^\circ\text{C}/\text{min}$.

3-2-2- التحليل باستخدام الأشعة السينية (XRD):

أنجز طيف انعراج الأشعة السينية لجميع العينات المكلسة عند الدرجة 800°C باستخدام جهاز من نوع Philips Diffractometer Type PW1830 وأشعة CuK_α عند طول الموجة $\lambda=1.5418 \text{ \AA}$ ومرشح من النيكل، وتوتر 40 kV وشدة تيار 30 mA . ومسحت زاوية الانعراج 2θ في المجال $20-80^\circ\text{C}$ ، ثم قورنت قيم 2θ لقمم العينات مع البطاقات الدولية لمعرفة الأطوار البلورية المتشكلة.

3-2-3- تحليل الأشعة تحت الحمراء (IR):

أنجزت أطياف الأشعة تحت الحمراء IR لجميع العينات باستخدام جهاز بريطاني الصنع من نوع BRUKER موديل Vector22، وذلك بمزج كمية 0.1g من العينة مع كمية من KBr، ثم تحضير فيلم رقيق عن طريق كبس المزيج السابق بمكبس من نوع Specac بريطاني الصنع.

3-2-4- تحديد نوع المراكز الحمضية:

حددت نوعية المراكز الحمضية السطحية، لويس وبروانشتد، للعينات المكلسة عند الدرجة 650°C من أطيف IR للبيريدين المتمز على الحفاز، حيث فرغت العينات عند الدرجة 200°C لمدة 3hrs عند الضغط المخفف 10^{-4}Torr ، ثم نعتت في البيريدين الجاف لمدة أسبوع، وتم التخلص من البيريدين الزائد بالتجفيف عند الدرجة 120°C لمدة 24hrs.

مُزج 0.005g من العينة مع 0.2g من KBr وكبست في قرص قطره 13mm ثم حدد طيف IR في المجال $(1400-1650)\text{cm}^{-1}$ لتحديد مراكز لويس وبروانشتد [8].

4- النتائج والمناقشة:

4-1- التحليل الحراري التفاضلي والوزني الحراري (TG-DTA):

يبين الشكلان (1) و (2) منحنيات TG-DTA لجميع العينات الأصلية المحضرة. يبدي منحنى TG-DTA لعينة الألومينا النقية، الشكل (1)، عدة تأثيرات ماصة للحرارة، حيث يظهر التأثير الحراري الأول في المجال $(80-170)^{\circ}\text{C}$ قمته عند 125°C وتترافق مع فاقد وزني $\sim 6.5\%$ تعود إلى فقد ماء الرطوبة المتمز فيزيائياً، وتتبع بقمة ثانية في المجال $(190-240)^{\circ}\text{C}$ قمته عند الدرجة 220°C مترافقة مع فاقد وزني $\sim 10\%$ تعود إلى خروج الماء المتمز كيميائياً، كما تظهر قمة حادة عند الدرجة 285°C مع فاقد وزني $\sim 14\%$ تعود إلى تشكل $\gamma\text{-AlOOH}$ ، وتتبع أيضاً بقمة أخرى عند 330°C مع فاقد وزني $\sim 20\%$ تعود إلى فقد مجموعات OH واستكمال تحول الهيدروكسيدات إلى الأكسيد $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ، كما يظهر تأثيران ماصان للحرارة في المجال $(650-800)^{\circ}\text{C}$ يعودان إلى تحول $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ إلى أشكال مختلفة وأخيراً إلى $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ مع خروج مجموعات OH السطحية [15].


ويكون منحنى TG-DTA للعينة AM1، الحاوية على $5\text{wt\%MoO}_3$ مشابهاً لحد كبير لعينة الألومينا مع ظهور قمة ناشرة للحرارة عند 285°C تعود لتشكل MoO_3 وأخرى صغيرة عند 710°C تعود لتشكل موليبدات الألمنيوم، كما تظهر قمة أخرى ماصة

للحرارة عند 980°C تعود إلى تفكك موليبديات الألمنيوم وتصعد MoO_3 [16]. تظهر القمم الماصة للحرارة في منحنيات TG بشكل خطوات مع ملاحظة أن الفاقد عند 650°C يكون 57% ، ولا يلاحظ تغير يذكر في الفاقد الوزني في المجال $650-950^{\circ}\text{C}$ وتظهر بداية تناقص وزني حاد عند الدرجة 960°C .

تبدي منحنيات TG-DTA للعينة AM2 والحاوية على $10\text{wt}\%\text{MoO}_3$ ، كما يوضح الشكل (2)، تأثيرين ماصين للحرارة قممهما عند 120°C و $210-260^{\circ}\text{C}$ تعود إلى فقد الماء الممتز فيزيائياً وكيميائياً مع تحول موليبديات الأمونيوم إلى أشكالها المختلفة وتفككها الجزئي مع انطلاق بعض النشادر والماء وكذلك إلى تشكل AlOOH وتتزاح هذه القمم نحو الدرجات الأخفض بازدياد نسبة الموليبيدينا، ثم تتبع بتأثير ناشر للحرارة عند $290-300^{\circ}\text{C}$ وآخر ماص للحرارة متداخل في المجال $305-360^{\circ}\text{C}$ والذي ينقسم إلى قمتين عند 310°C و 360°C والتي تعود إلى انطلاق النشادر والماء المتبقية وتشكل MoO_3 وتحول AlOOH إلى $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ [17]. تظهر هذه التأثيرات بخطوة متدرجة في منحنيات TG مع فاقد $1-3\%$ وبأخرى حادة جداً عند 300°C مع فاقد وزني يتناقص من 34% إلى 17% مع ازدياد نسبة الموليبيدينا. يظهر في العينة MA2، الحاوية على $10\text{wt}\%\text{MoO}_3$ تأثير ناشر للحرارة قمته عند 730°C يعود إلى تشكل موليبديات الألمنيوم والذي ينزاح نحو الدرجات الأدنى بازدياد نسبة الموليبيدينا لتظهر قمته عند 500°C ، ثم تظهر بعدها قمة ماصة للحرارة حادة عند الدرجة 940°C تتزاح إلى الدرجة 800°C بازدياد نسبة الموليبيدينا والتي تعود إلى انصهار وتصعد MoO_3 والذي يظهر بقممتين في العينات AM2 و AM3، ويظهر هذا التأثير الحاد بتناقص حاد في منحنيات TG، بينما يكون الفاقد الوزني في المجال $500-800^{\circ}\text{C}$ طفيفاً جداً. عندما تحوي العينات على نسبة معتبرة من الألومينا فإن $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ يحل حوالي $40\text{wt}\%\text{MoO}_3$ عند التسخين عند الدرجة 1000°C [18-19].

الشكل (1) يبين منحنيات TG-DTA لبعض العينات الأصلية المحضرة من الجملة ألومينا/مولبيدينا

الجدول (1) يبين مقارنة بين قيم الفاقد الوزني الكلي نتيجة التكليس (I.L.wt%) وقيمة الفاقد




الوزني من منحنيات TG (TG%)

وبين الجدول (1) مقارنة بين قيم الفاقد الوزني المعين من التكليس (I.L.wt%) والمعين من منحنيات TG (TG%) في المجال $^{\circ}\text{C}$ (400-800)، ويلاحظ من هذه القيم أن الفاقد الوزني في المجال $^{\circ}\text{C}$ (650-800) لجميع العينات المحضرة يكون ثابتاً وهذا يعود إلى استكمال تفكك موليبدات الأمونيوم وهلام الألومينا كما يلاحظ أن قيم الفاقد الوزني لعينات A و AM الحاوية حتى 30wt%MoO₃ والمعينة من منحنيات TG أعلى من تلك المعينة من التكليس (I.L.wt%) ويمكن أن يعود ذلك إلى تجفيف العينات عند الدرجة $^{\circ}\text{C}$ 120 لمدة كافية قبل إجراء التحليل الحراري، ويلاحظ أيضاً من هذا الجدول أن العينات الغنية بالألومينا تكون القيم المحددة لكل من (TG%) و (I.L.wt%) أعلى من القيمة النظرية وهذا مرده إلى أن هلام الألومينا تحبس كمية أعلى من الماء بينما العينات الغنية بالموليبدينا فتحتوي على نسبة أقل من الماء في الهلامات [19-20-21].

2- طيف انعراج الأشعة السينية (XRD):

أنجز طيف انعراج الأشعة السينية للعينات المكلسة عند الدرجة $^{\circ}\text{C}$ 800 من



جملة الأكسيد المشترك ألومينا/موليبدينا في المجال $^{\circ}\text{C}$ 20-80، يبين الشكل (3) طيف

الانعراج لهذه العينات، ويلاحظ من هذا الشكل أن عينة الألومينا النقية تحوي أطوار ضعيفة التبلور η - Al_2O_3 و β و θ ، بينما تحوي العينات الحاوية على $20\text{wt}\%\text{MoO}_3$ بالإضافة إلى أطوار الألومينا قمماً جديدة تعود لتشكيل طور جديد من موليبdates الألمنيوم $\text{Al}_2(\text{MoO}_4)_3$ (Card NO. 23 0764) ويتوافق ذلك مع ما وجدته [6-7-8-19-22].

الشكل (3) يبين أطياف انعراج الأشعة السينية XRD للعينات المكلسة عند الدرجة 800°C من جملة الأكسيد المشترك ألومينا/موليبدين

يبيدي طيف XRD للعينة AM4، الحاوية على $20\text{wt}\%\text{MoO}_3$ ، قمماً تعود للأطوار θ - Al_2O_3 و $\text{Al}_2(\text{MoO}_4)_3$ وقليل من MoO_3 ، في حين يتشكل الطوران البلوريان $\text{Al}_2(\text{MoO}_4)_3$ و MoO_3 في العينات الحاوية على $20\text{wt}\%\text{MoO}_3$ ، ويؤكد ارتفاع شدة القمم التابعة لموليبdates الألمنيوم أن جزءاً من الموليبدين يتفاعل مع الألومينا الموجودة بشكل كامل لتشكيل موليبdates الألمنيوم، والجزء المتبقي يكون منتشراً كـ MoO_3 (Card NO. 35 0609).

4-3- تحليل أطياف الأشعة تحت الحمراء (IR):


استخدمت أطياف الأشعة تحت الحمراء IR لتحديد المجموعات الوظيفية السطحية ولمعرفة طبيعة الروابط المتشكلة في جميع العينات المحضرة من جملة الأكسيد المشترك ألومينا/موليبدين المجففة عند الدرجة 120°C والمكلسة عند الدرجات (400, 550, 650, 800) $^\circ\text{C}$ ، حيث يمكن أن تعطي أطياف IR بعض المعلومات عن المجموعات الوظيفية المحتملة الموجودة على السطح. ويبين الشكل (4) طيوف IR لجميع العينات، حيث تكون أغلب الطيوف متماثلة من حيث الشكل، بينما يكمن الاختلاف في شدة القمم التابعة لنفس المجموعات الوظيفية، حيث ظهرت قمة عريضة في جميع العينات الأصلية المجففة عند الدرجة 120°C والمكلسة عند جميع درجات الحرارة واقعة في المجال $(1640-1618)\text{cm}^{-1}$ تتناقص شدتها مع ارتفاع درجة الحرارة وازدياد نسبة الموليبدين في العينة وتعزى لوجود الماء الممتز بشكله الحر وكذلك ظهرت قمة في جميع العينات الأصلية المجففة عند الدرجة 120°C ، وكذلك المكلسة عند الدرجة

400°C واقعة في المجال $(1404-1377)\text{cm}^{-1}$ تعود إلى مجموعات OH السطحية الآتية من الماء الممتز [19-21-22-23].

أما القمم المميزة للموليبدينا فقد ظهرت عند الأطوال الموجية المنخفضة $<1000\text{cm}^{-1}$ ، حيث ظهرت ثلاثة قمم في جميع العينات، الأصلية المجففة عند الدرجة 120°C والمكلسة عند جميع درجات الحرارة، الحاوية على $\geq 20\text{wt\% MoO}_3$ ، الأولى عند $\sim 985\text{cm}^{-1}$ تعزى إلى امتطاط الرابطة المضاعفة $\text{Mo}^{\text{VI}}=\text{O}$ والتي تزداد شدتها مع ازدياد نسبة الموليبدينا في العينة، والشدة الكبيرة لهذه القمة تؤكد وجود روابط طرفية مضاعفة [24, 25, 26]، بينما ظهرت الثانية في المجال $900-850\text{cm}^{-1}$ وتعود إلى اهتزاز الروابط Mo-O حيث $(\text{Mo}^{\text{V}}, \text{Mo}^{\text{VI}})$ وأحياناً Mo^{IV}

[22]، في حين ظهرت القمة الثالثة في المجال $630-590\text{cm}^{-1}$ والتي تعزى إلى اهتزازات الروابط Mo-O-Mo في MoO_6 [27] .

الشكل (4) يبين أطياف الأشعة تحت الحمراء IR للعينات الأصلية والمكلسة عند جميع درجات المعالجة الحرارية من الجملة ألومينا/مولبيدينا




4-4- تحديد نوع المراكز الحمضية:

تحدد نوع المراكز الحمضية براونشتد ولويس على سطح حفازات الأكاسيد من أطيف IR للبيريدين الممتز على سطح تلك الحفازات، حيث يمكن أن يمتز البيريدين في ثلاثة أشكال مهمة وهي: البيريدين المرتبط بالربط الهيدروجيني ويظهر في طيف IR بشكل حزم في المجال $1400-1447\text{cm}^{-1}$ وفي المجال $1580-1600\text{cm}^{-1}$ ، والبيريدين المرتبط بروابط تساندية نتيجة منح الزوج الإلكتروني لذرة النتروجين إلى مركز لويس على سطح الحفاز ويظهر بشكل حزم في المجال $1447-1460\text{cm}^{-1}$ و $1448-1503\text{cm}^{-1}$ و $1600-1633\text{cm}^{-1}$ ، أو بشكل شاردة البيريدينيوم نتيجة امتزازها على مراكز براونشتد وتظهر بشكل قمم في المجالات: $1485-1500\text{cm}^{-1}$ و 1540cm^{-1} و 1620cm^{-1} و 1640cm^{-1} [28].

يبين الشكل (5) أطيف IR للبيريدين الممتز على العينات المكلسة عند الدرجة 650°C من جملة الأكسيد المشترك المدروسة، وذلك في المجال $1400-1650\text{cm}^{-1}$. حيث تبدي جميع العينات المدروسة قمتي امتصاص، الأولى تقع ضمن المجال $1445-1450\text{cm}^{-1}$ تتناقص شدتها مع ازدياد نسبة الموليبدينا في العينة، تعود إلى امتزاز البيريدين على مراكز لويس الحمضية، والثانية مترافقة مع منكب تقع في المجال $1535-1540\text{cm}^{-1}$ تزداد شدتها بازدياد نسبة الموليبدينا في العينة تعود إلى امتزاز البيريدين على مراكز براونشتد الحمضية [9-11-30].

كما تبدي جميع العينات عدا العينة AM1 الحاوية على $5\text{wt\%MoO}_3$ قمة امتصاص واضحة عند 1485cm^{-1} تزداد شدتها وتنزاح نحو التواترات الأقل بازدياد نسبة الموليبدينا في العينة، تعود إلى امتزاز البيريدين على مراكز براونشتد ولويس معاً [11-29-30]، ويلاحظ في العينات الحاوية على $20\text{wt\%MoO}_3$ وجود قمة مع منكب في المجال $1620-1633\text{cm}^{-1}$ يعود المنكب عند 1620cm^{-1} إلى امتزاز البيريدين على مراكز لويس، بينما القمة عند 1633cm^{-1} فتعود إلى امتزاز البيريدين على مراكز براونشتد، في حين تبدي العينات الحاوية على $20\text{wt\%MoO}_3$ قمة امتصاص حادة عند 1611cm^{-1} تنزاح نحو الأطوال الموجية الأقل بازدياد نسبة الموليبدينا تعود إلى

امتزاز البيريدين على مراكز لويس، وقمة امتصاص حادة أخرى عند 1632cm^{-1} تعود إلى امتزاز البيريدين على مراكز براونشتد [9-11-29].



الشكل (5) يبين أطياف IR لامتزاز البيريدين

على عينات الجملة ألومينا/موليبدينا المكلسة عند الدرجة 650°C

والجدير بالذكر أنّ انزياح تواتر قمة امتصاص تابعة لمركز حمضي معين من نوع براونشتد أو لويس نحو التواترات الأقل يعني ضعف الامتزاز على هذا المركز، وبالمقابل فإنّ انزياحها نحو التواترات الأعلى تعني قوة الامتزاز على هذا المركز [11-30].

5- الاستنتاجات:

- 1- أظهرت منحنيات DTA وجود تأثيرات حرارية ماصة للحرارة عند الدرجات 500°C تعود إلى فقد الماء الممتز والمرتبط كيميائياً وتفكك موليبdates الأمونيوم وتشكل MoO_3 و $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ، وتأثير ناشر للحرارة عند الدرجة 730°C يعود لتشكل موليبdates الألومنيوم والذي ينزاح نحو الدرجات الأدنى بازدياد نسبة الموليبدينا، وتأثيرات ماصة للحرارة عند الدرجات 800°C تعود إلى انصهار وتفكك $\text{Al}_2(\text{MoO}_4)_2$ وتصلد MoO_3 .
- 2- أبدت منحنيات TG تدرجاً في التناقص الوزني مع خطوة حادة عند 300°C ، وثبات في الفاقد الوزني في المجال $500\text{-}800^{\circ}\text{C}$ ، ثم تناقص حاد عند 800°C . يكون الفاقد الوزني الحراري TG وفاقد التكليس أعلى من القيمة النظرية لتفكك الهيدروكسيدات في العينات الحاوية $20\text{wt\% MoO}_3$ ، كما أن الماء الممتز فيزيائياً والمرتبط كيميائياً يتناقصان بازدياد نسبة الموليبدينا.
- 3- أثبتت دراسة أطيايف انعراج الأشعة السينية للعينات المحضرة من جملة الأكسيد المشترك ألومينا/موليبدينا والمكلسة عند الدرجة 800°C أنها تحوي الأطوار ضعيفة التبلور $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ و β و θ ، أما العينات الحاوية على $20\text{wt\% MoO}_3$ فتحتوي بالإضافة إلى أطوار الألومينا طور جديد من موليبdates الألومنيوم $\text{Al}_2(\text{MoO}_4)_3$ ، وتحتوي العينات الحاوية على $20\text{wt\% MoO}_3$ قمماً مميزة تابعة لـ MoO_3 و موليبdates الألومنيوم.
- 4- تكون أغلب أطيايف الأشعة تحت الحمراء IR للعينات متماثلة من حيث الشكل، بينما يكمن الاختلاف في شدة القمم التابعة لنفس المجموعات الوظيفية. ثبت وجود الرابطة المضاعفة Mo=O في العينات الحاوية على $20\text{wt\% MoO}_3$.
- 5- أوضحت دراسة أطيايف IR للبيريدين الممتز على سطح الحفازات المكلسة عند الدرجة 650°C وجود المراكز الحمضية براونشتد ولويس.

References

1. . Mujtaba Ikram, Zhuchen Tao, Jianglin Ye., **2018**- “ Enhanced physical properties of Al_2O_3 -rGO hybrids prepared by solvothermal and hot-press processing”, Royal Society of Chemistry, **8**, 8329–8337.
2. Yuhua Jia ,Gang Li ,Guiling Ning., **2011**-Efficient oxidative desulfurization (ODS) of model fuel with H_2O_2 catalyzed by $\text{MoO}_3/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ under mild and solvent free conditionss, Fuel Processing Technology,**92P.106-111**.
3. HERMANN K., WITKO M., **2001**- in: D.P.Woodruff, Editor, The Chemical Physics of Surfaces: Oxide Surfaces, Elsevier, New York, **9**, P. 136.
4. JAIN S. L., PRASAD V. V. D. N., SAIN B., **2008**- Alumina supported MoO_3 : An efficient and reusable heterogeneous catalyst for synthesis of 3,4-dihydropyridine-2(1H)-ones under solvent free Conditions, Catalysis Communications, **9**, 499–503.
5. Wan Nur ,Aini Wan ,Mokhtara Azelee ,Abu Bakara Rusmidah Ali., **2018**- Development of bimetallic and trimetallic oxides doped on molybdenum oxide based material on oxidative desulfurization of diesel, Arabian Journal of Chemistry, **11**, 1201-1208.
6. HERACLEOUS E., LEMONIDOU A. A., LERCHER J. A., **2004**- Mechanistic features of the ethane oxidative dehydrogenation by in situ FTIR spectroscopy over a $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MoO}_3$ catalyst, Applied Catalysis A: General, **264**, 73–80.
7. Mingyuan Yua ,Wenwen Quab ,Shengming Xud ,Lu Wangbc Bingguo Liu., **2018**- Interfacial stability, electronic property, and surface reactivity of $\alpha\text{-MoO}_3/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ composites: DFT and DFT+U calculations, Computational Materials Science,**153**, 217-227.
8. ZAHARAN A. A., SHAHEEN W. M., EL-SHOBAKY G. A., 2005- Surface and catalytic properties of Al_2O_3 / MoO_3 system doped with Co_3O_4 , *Materials Research Bulletin*, **40**, 1065–1080.
9. RAJAGOPAL S., MARZARI J. A., MIRANDA R., 2017- Silica-Alumina-Supported Mo Oxide Catalysts:Genesis and Demise of Bronsted-Lewis Acidity, *Journal of Catalysis*, **151**, 192-203.
10. Adarsh Bhata ,Gangadhar B ,Megerib Christine Thomasa Harit ,Bhargava., 2015- Adsorption and optimization studies of lead from aqueous solution using γ -Alumina, *Journal of Environmental Chemical Engineering*., **3**, 30-39.

11. NAGAI M., GOTO Y., ISHII H., OMI S., 2000- XPS and TPSR study of nitrided molybdena–alumina catalyst for the hydrodesulfurization of dibenzothiophene, *Applied Catalysis A: General*, **192**, 189-199.
12. HERACLEOUS E., LEMONIDOU A. A., 2004- Mechanistic features of the ethane oxidative dehydrogenation by in situ FTIR spectroscopy over a $\text{MoO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ catalyst, *Catalysis Today*, **264**, 73-80.
13. TONIOLO F. S., BARBOSA-COUTINHO E., SCHWAAB M., LEOCADIO I. C. L., ADERNE R. S., SCHMAL M., PINTO J. C., 2008- Kinetics of the catalytic combustion of diesel soot with $\text{MoO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ catalyst from thermogravimetric analyzes, *Applied Catalysis A, General*, **342**, 87-92.
14. Bakar. A., Alookla M., 2019- Preparation and Study of the textural Properties of Al-Mo-O Mixed Oxide System,.
15. Wagner, Matthias., 2017- Differential Thermal Analysis, *Ed. R.C. Mackenzie, Vol. 1*, Ch. 9, 277-372, Ch. 10, 391.
16. Tonellia L. Massina L. Cardenas F. Barcelob V. Belliere B., 2019- Cooperation between redox couples at the surface of molybdates based catalysts used for the selective oxidation of propene, *Journal of Catalysis*, **370**, 412-423.
17. KIM Y. T., PARK E. D., 2009- Transesterification between dimethyl carbonate and phenol in the presence of $(\text{NH}_4)_8\text{Mo}_{10}\text{O}_{34}$ as a catalyst precursor, *Applied Catalysis A: General*, (In Press, Corrected Proof).
18. EL-SHOBAKY G. A., ABDALLA F. H. A., GHOZZA A. M., KHALIL K. A., 1996- Solid-solid interaction in the pure and Li_2O -doped $\text{MoO}_3\text{--Al}_2\text{O}_3$ system, *Thermochimica acta*, **275**, 235-248.
19. Kassem.M,2005- Phase Relations in the $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--MoO}_3$ and Al-MoO₃ Systems, Investigated by X-ray Powder Diffraction, FTIR, and DTA Techniques. *Inorganic Materials* Vol. 42, 165–170.
20. EL-NABARAWY TH., ATTIA A. A., ALAYA M. N., 1995- Effect of thermal treatment on the structural, textural and catalytic properties of the $\text{ZnO--Al}_2\text{O}_3$ system, *Material Letters*, **24(5)**, 319-325.
21. ALAYA M. N., SOUBAHY A. M., 1993- Determination of the textural properties of $\text{ZnO--Al}_2\text{O}_3$ system by nitrogen adsorption, *Res. J. Aleppo Univ.*, **16**, 21-45.
22. Rajya Lakshmi, Sandhya Cole., 2018- Influence of MoO_3 ions on spectroscopic properties of $\text{B}_2\text{O}_3\text{--ZnF}_2\text{--CaF}_2\text{--Al}_2\text{O}_3$ oxyfluoride glasses, *materialstoday*, V5,L13,P,26346-26355.

23. SIAN S. T., REDDY G. B., 2004- Infrared spectroscopic studies on Mg intercalated crystalline MoO_3 thin films, *Applied Surface Science*, **236**, 1-5.
24. GRANQVIST C. G., 1995- Handbook of Inorganic Electrochromic Oxides, *Elsevier, Amsterdam*, P. 43.
25. PEREIRA L. G., ARAUJO A. S., SOUZA M.J.B., PEDROSA A.M.G., SANTOS M.R.C., SANTOS I.M.G., SOLEDADE L.E.B., SOUZA A. G., 2006- MoO_3 -based HDS catalyst obtained by the polymeric precursor method, *Materials Letters*, **60**, 2638–2641.
26. CHEN M., WAGHMARE U. V., FRIEND C. M., KAXIRAS E., 1998- A density functional study of clean and hydrogen-covered $\alpha\text{-MoO}_3$ (010): Electronic structure and surface relaxation, *J. Chem. Phys.*, **109(16)**, 6854-6860.
27. KASHIF I., SOLIMAN A. A., EL-BAHY Z. M., 2008- Effect of heat-treatment on cobalt–molybdenum system, *Journal of Alloys and Compounds*, **452**, 384–388.
28. PARRY E. P., 1963- An infrared study of pyridine adsorbed on acidic solids: Characterization of surface acidity, *J. Catalysis*, **2(5)**, 371-379.
29. TANABE K., 1981- Solid Acid and Base Catalysts, in: Catalysis Science and Technology, Ed. J.R. Anderson and M. Boudart, *Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg and New York*, **2**, Ch. 5, 231-273.
30. MOHAMED M. M., ABU-ZIED M. B., 2000- Acidic properties of sulfated iron oxide supported molybdenum catalysts: a differential scanning calorimetry, thermogravimetry and Fourier transform-infrared study, *Thermochimica Acta*, **359**, 109- 117